



КАТАЛОГ
МАТЕРИАЛОВ

2021

Искусственная кожа Triks

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:











Верхний слой: Полиуретан - 100%,
Нижний слой: Полиэстер (полиэфир) -
70% Хлопок - 30%

ПЛОТНОСТЬ:

420 г/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

35 000 циклов



Искусственная кожа Pegaso

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:







Верхний слой: Полиуретан - 100%,
Нижний слой: Полиэстер (полиэфир) -
70% Хлопок - 30%

ПЛОТНОСТЬ:

420 г/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

40 000 циклов



Искусственная кожа Lord

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:







Полиуретан - 62%, Хлопок-23%,
Полиэстер - 15%

ПЛОТНОСТЬ:

400 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

50 000 циклов



Искусственная кожа Lord

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:









Полиуретан - 62%, Хлопок-23%,
Полиэстер - 15%

ПЛОТНОСТЬ:

400 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

50 000 циклов



Искусственная кожа ECOSTYLE

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:

Поверхность – 100% Полиуретан




Основа – 50% Полиэстер, 50% Хлопок

ПЛОТНОСТЬ:

405 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

40 000 циклов



Искусственная кожа ECOSTYLE

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:

Поверхность – 100% Полиуретан

Основа – 50% Полиэстер, 50% Хлопок

ПЛОТНОСТЬ:

405 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

40 000 циклов






Ткань ALMA

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:
100% Полиэстер

ПЛОТНОСТЬ:
230 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:
25 000 циклов





Ткань ALMA

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:
100% Полиэстер

ПЛОТНОСТЬ:
230 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:
25 000 циклов



Искусственная кожа BIZON

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:

Покрытие – 100% Полиуретан

Основа – 50% Полиэстер, 50% Хлопок

ПЛОТНОСТЬ:

510 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

100 000 циклов



Искусственная кожа BIZON

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:

Покрытие – 100% Полиуретан


Основа – 50% Полиэстер, 50% Хлопок

ПЛОТНОСТЬ:

510 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

100 000 циклов



Искусственная кожа Hermes

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:




Полиуретан - 62%, Хлопок - 23%,
Полиэфирное волокно - 15%

ПЛОТНОСТЬ:

400 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

200 000 циклов



Искусственная кожа Hermes

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:



Полиуретан - 62%, Хлопок - 23%,
Полиэфирное волокно - 15%

ПЛОТНОСТЬ:

400 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

200 000 циклов




Искусственная замша Western

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:
Полиэстер (полиэфир) - 100%

ПЛОТНОСТЬ:
441 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:
100 000 циклов



Искусственная кожа Vegas

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:

Верхний слой: Полиуретан - 100%

Нижний слой: Полиэстер (полиэфир) -




70%Хлопок - 30%

ПЛОТНОСТЬ:

480 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

100 000 циклов



Искусственная кожа Vegas

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:

Верхний слой: Полиуретан - 100%

Нижний слой: Полиэстер (полиэфир) -




70%Хлопок - 30%

ПЛОТНОСТЬ:

480 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:

100 000 циклов





Велюр Liberty

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:
Полиэстер (полиэфир) - 100%

ПЛОТНОСТЬ:
380 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:
70 000 циклов



Велюр Liberty

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:
Полиэстер (полиэфир) - 100%

ПЛОТНОСТЬ:
380 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:
70 000 циклов




Велюр ALLURE PLAIN

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:
100% Полиэстер

ПЛОТНОСТЬ:
310 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:
30 000 циклов



Велюр ALLURE PLAIN

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

СОСТАВ ТКАНИ:
100% Полиэстер

ПЛОТНОСТЬ:
310 гр/м.кв.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:
30 000 циклов




Натуральная кожа Люкс Madras

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

Натуральная кожа с полностью скорректированным лицом, среднезернистым тиснением, пигментированным покрытием, может быть однотонной матовой или глянцевой.

Толщина в стандартной точке 0,9-1,1мм













Натуральная кожа Люкс Madras

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

Натуральная кожа с полностью скорректированным лицом, среднезернистым тиснением, пигментированным покрытием, может быть однотонной матовой или глянцевой.

Толщина в стандартной точке 0,9-1,1мм



Натуральная кожа Люкс Madras

Внимание! Текстура и оттенки материалов могут незначительно отличаться от представленных в каталоге образцов

Натуральная кожа с полностью скорректированным лицом, среднезернистым тиснением, пигментированным покрытием, может быть однотонной матовой или глянцевой.

Толщина в стандартной точке 0,9-1,1мм

